

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCOTOP DEUR & KOZIJN DEKKEND ZIJDEGLANS	
OMSCHRIJVING	Tencotop dekkend zijdeglans is een houtbeschermingsbeits voor buitenschilderwerk. Het product biedt een langdurige bescherming tegen weersinvloeden en verfraait het houtwerk. De beitslaag is weerbestendig, vochtregulerend, waterafstotend en bladdert niet.
TOEPASSING	Tencotop dekkende beits voor buiten beschermt en verfraait het houtwerk zoals: deuren, kozijnen, ramen, geveltimmerwerk aan woningen, daklijsten, garages en schuren. Tencotop buitenbeits dekkend kan zowel op nieuw onbehandeld hout als op eerder met beits of verf behandeld hout worden toegepast.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Gemakkelijk verwerkbaar - Vochtregulerend - Goede hechting - Weer- en kleurvast - Goede dekking en vloeiing - Verkrijgbaar in negen kleuren
BASISGEGEVENS	
Vorm	Dikvloeibaar, viskeus
Kleur	Volgens de productbeschrijving
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	180 °C
Vlampunt	41 °C
Dampspanning bij 20 °C	2,1 hPa
Dichtheid bij 20 °C	Ca. 1,2 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	100 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	11 - 13 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	40-50 micron
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 15 °C. Overschilderbaar na 24 uur
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarden van dit product als primer (cat A/h) 750g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC. EU-grenswaarden van dit product als aflak (cat A/e) 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	73,8 %

GEBRUIKSAANWIJZING	Tencotop Houtbescherming Dekkend voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op schone, droge en vetvrije ondergrond met kwast of verfroller. Op nieuw hout tenminste 2 á 3 lagen aanbrengen. De 1 ^e laag met ca. 5-10% terpentine verdunnen. Daarna 2 onverdunde lagen aanbrengen. Tussen de lagen goed schuren. Eventuele beschadigingen van het hout vooraf repareren. Voor onderhoud kan als regel met 1 laag worden volstaan.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Op hout: min. 8°C bij 80% RV Op metaal: min. 10 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Tencotop houtbescherming is gebruiksklaar. Verdunnen eventueel met terpentine tevens te gebruiken voor het reinigen van gereedschap.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	750 ml en 2500 ml