

Epifanes Polyesterplamuur

Sneldrogende, goed schuurbare plamuur



PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoog vullend vermogen, nagenoeg krimpvrij en zeer goed schuurbaar. Sneldrogend en uitstekende directe hechting op goed gereinigd en ontvet polyester. De grijze versie biedt tevens een uitstekende directe hechting op goed gereinigd en ontvet staalplaat.

Toepassingsgebied: Uitsluitend voor gebruik boven de waterlijn. Reparatieplamuur voor polyester boven de waterlijn en voor kleine vlakken in één- en twee-componenten verfsystemen op staal en aluminium.

PRODUCTINFORMATIE

Type	Chemisch drogend
Basis	Polyesterplamuur Wit : Onverzadigde polyesterhars opgelost in monostyreen. Polyesterplamuur Grijs : Semi-flexibele polyesterhars opgelost in monostyreen.
Kleur	Wit met witte harder Grijs met rode harder
Dichtheid bij 20°C.	Polyesterplamuur Wit 2,00 kg. / dm ³ Polyesterplamuur Grijs 2,01 kg. / dm ³
Verpakking	500gr. (met 20gr. verharder) 1500gr. (met 50gr. verharder).
Houdbaarheid	In onaangebroken originele verpakking ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C. en 30°C.

Mengverhouding	In volume	In gewicht
	Basiscomponent A Hardercomponent B	n.v.t. n.v.t.

Mengen In verband met de snelle droging, voor gebruik kleine hoeveelheden plamuur aanmaken.

Verwerkingstijd	12°C.	20°C.	28°C.
	8-10 min.	5-7 min.	2-3 min.

Verwerking	Plamuurmes
Verwerkingsomgeving:	Temperatuur minimaal 12°C. - maximaal 28°C. Relatieve luchtvochtigheid minimaal 50% - maximaal 80% Dit product niet nat-in-nat aanbrengen De temperatuur van de plamuur, het oppervlak en de omgeving mogen niet teveel van elkaar afwijken. Temperatuur van de ondergrond moet minimaal 3 graden boven het dauwpunt liggen.
Ondergrond condities	Alle oppervlakken dienen droog te zijn en vrij van vet, olie en overige verontreinigingen. Polyester vormstukken dienen minimaal 14 dagen oud te zijn en vrij van chemicaliën. Het gehele polyester oppervlak dient eerst ontvet te worden met Epifanes Polyester Ontvetter om alle wasachtige bestanddelen te verwijderen. Om een goede hechting op ondergrond van de ruwe zijde te verkrijgen is het noodzakelijk het paraffinelaagje te verwijderen met een stukje staalwol of Scotch-Brite.
Overschilderbaarheid	Met alle gangbare typen één- en tweecomponenten Epifanes primer en aflakken.
Advies	Ter voorkoming van vochtopname en vorming van doffe plekken door wegzakken van de verf in de plamuur, geplamuurde delen na droging schuren met droog schuurpapier P280 en voorlakken met 15 -20% verdunde aflak.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumonderzoek. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die wij hebben toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijk worden gesteld voor het met dit product en het hiermee vervaardigd werk, aangezien het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren, die buiten onze invloed en beoordeling liggen. De afnemer/verwerker dient met de door hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit productinformatieblad zijn